



F40

SCHNELLKLEBER

TECHNISCHES DATENBLATT

Zementärer, schnell erhärtender Fliesenkleber C2 FTE, zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten.

Anwendung:

- für innen und außen
- für Trocken-, Nass- und Unterwasserbereiche
- hochstandfest
- schnellerhärtend

Technische Daten:	
Klebeoffene Zeit:	maximal ca. 20-30 Minuten
Wasserbedarf:	je Gebinde 25kg ca. 6,5l – 7,0l
Verbrauch:	ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
Zahnung:	4x4x4mm: ca. 1,3 kg/m ² 6x6x6mm: ca. 2,0 kg/m ² 8x8x8mm: ca. 2,6 kg/m ² bei unebenen Untergründen könne die Werte höher sein
Lagerung:	trocken lagern, im Originalgebinde 6 Monate lagerfähig

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

Lieferform:

40 Säcke á 25 kg pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-324
E-Mail: ceratec@eurobaustoff.de
www.ceratec-fliesenzubehoer.de



F40

SCHNELLKLEBER

TECHNISCHES DATENBLATT

Anwendungsgebiete:

Ceratic F40 Schnellkleber ist geeignet zum Verkleben von keramischen Fliesen aus Steingut und Steinzeug, Feinsteinzeug, Steinzeugmosaik, Spaltplatten und Riemchen, verfärbungs- und

verschüsselungsunempfindlichen Natur- und Kunststeinplatten. Auch zum Ansetzen von Gipskartonplatten und Fliesenhartschaumelementen mit beidseitiger Mörtelkaschierung.

Geeignete Untergründe:

Zur Verlegung auf mineralischen Untergründen aus Beton- und Betonfertigteilen (mindestens 6 Monate alt), stabilem Leichtbeton, Porenbeton (innen); trockenen Zement- oder Kalkzementputzen, Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, ebenflächigem, homogenem Mauerwerk (kein

Mischmauerwerk); Zementestrichen (mindestens 28 Tage alt), trockenen und angeschliffenen Anhydrit- und Anhydritfließestrichen; feststehenden Altbelägen aus Keramik. Für die Verklebung auf Heizestrichen geeignet (Aufheizvorschriften beachten).

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen trocken, fest, tragfähig, ebenflächig und dürfen nicht verformbar sein. Sie müssen frei von Staub, Schmutz, losen Bestandteilen und Trennmitteln wie Öl, Fett, Wachs, Lack- und Farbanstrichen sein. Vorhandene Risse

in Estrichen sind zu verschließen. Unebene Untergründe müssen vor der Fliesenverlegung ausgeglichen werden. Stark saugende, mineralische Untergründe mit Ceratic Fliesen-Grund vorstreichen.

Verarbeitung:

Die zulässige Verarbeitungstemperatur darf zwischen +5 °C und höchstens 25 °C betragen. In einem sauberen Anmischeimer Wasser vorlegen unter kräftigem, gleichmäßigem Einrühren (Wendelrührer) mit Ceratic F40 Schnellkleber mischen, bis ein geschmeidiger, dickpastöser, homogener Mörtel entsteht. Nach ca. 3-5 Minuten Wartezeit nochmals kräftig durchrühren. Bei Normaltemperatur beträgt die gesamte

Verarbeitungszeit danach ca. 30 Minuten. Ceratic F40 Schnellkleber wird zunächst mit einer Glättkelle auf den Untergrund aufgetragen und verteilt, dabei wird auch eine dünne Kontaktschicht aufgespachtelt. Anschließend den Dünnbettmörtel mit einer geeigneten Zahnkelle quer zur späteren Verlegerichtung durchkämmen, um danach das Belagsmaterial in den noch frischen Mörtel einzuschieben.



F40

SCHNELLKLEBER

TECHNISCHES DATENBLATT

Der Klebemörtel kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und der Lufttemperatur in einem

Arbeitsgang für eine größere Fläche vorgespachtelt werden.

Hinweise zur Sicherheit:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
GHS07

Signalwort: Achtung

Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFT INFORMATIONEN ZENTRUM

oder Arzt anrufen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE ZP1

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.ceratec-fliesenzubehoer.de! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.